

Алюминиево-цинковое покрытие.

Алюминиево-цинковое термостойкое антикоррозионное покрытие серебристого цвета.

СОСТАВ


- Алюминиевые и цинковые чешуйки.
- Связующие агенты, растворители.

ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ

- Коррозия
- Вымывание смазочного материала.

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Общие применения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Термостойкость.
- Работоспособность во влажной среде.
- Высокие антикоррозионные свойства.
- Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях.
- Устойчивость к смыванию водой.
- Наличие аэрозольной упаковки.
- Возможность окрашивания.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Показатель	Ед. изм	Значение
	Цвет		Серебристый
	Диапазон рабочих температур	°С	от -30 до +240
	Температура вспышки	°С	25
DIN 53 217	Плотность при 20 °С	г/см ³	1,0...1,15
DIN 50 021	Защита от коррозии (испытание в соляном тумане)	ч	240
	Условия отверждения (выдержка/температура)	мин / °С	30/20

НАНЕСЕНИЕ

Удалите с поверхностей ржавчину и смазку. Взбалтывайте аэрозольный баллончик перед использованием до тех пор пока не услышите, как гремят металлические шарики, используемые для размешивания содержимого баллона. Равномерно распыляйте содержимое тонким слоем с расстояния 15-20 см. После использования, очистите клапан аэрозольного баллона, производя из него распыление в перевёрнутом положении. Нанесённое покрытие высыхает до потери липкости через 30 минут при температуре 20°С.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Защита от коррозии металлических деталей, точек сверления и мест сварки.
- Восстановление поврежденных цинковых покрытий.
- В качестве грунтовки перед окраской любыми видами лакокрасочных материалов для дополнительной защиты от коррозии.
- Защита от коррозии кузовных деталей автомобилей.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 20°С в оригинальной невскрытой упаковке покрытие Molykote L-0500 Spray имеет срок хранения 12 месяцев от даты изготовления.



УПАКОВКА

Покрытие Molykote L-0500 Spray выпускается в аэрозольной упаковке (400 мл).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

Санкт-Петербург:

- Железнодорожный пр., 45
- ул. Михаила Дудина, д. 15
- Волхонское шоссе, д. 6

Сервис РВД -24

+7 (931) 319-12-85

Москва:

- ул. Войкова, д.6

8 / 800 / 551 77 01

