

Активатор.

Permabond A Surface Activator (A905) используется вместе с Анаэробными клеями и герметиками Permabond.

Permabond[®]
Engineering Adhesives

Permabond A905 разработан для склеивания и герметизации неметаллических поверхностей. Ускоряет процесс отверждения анаэробных клеев и улучшает прочность соединения загрязненных поверхностей. Также делает возможным отверждение клея в широких зазорах.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Зеленый
Вязкость при 25°C, мПа·с	0,55
Температура воспламенения	-26 °C
Температура кипения	63 °C
Удельный вес	0,7
Скорость испарения	7,7 *

* Для бутил ацетата = 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед нанесением грунтовки поверхности должны быть очищены, высушены и обезжирены.
- Permabond A905 следует наносить на одну из поверхностей с помощью чистой ткани или кисти, распылением или погружением деталей в активатор.
- Дайте возможность Permabond A905 полностью испариться, затем нанесите анаэробный клей на охватываемую и охватывающую детали, после чего произведите сборку.
- Время склеивания и скорость отверждения будут зависеть от материала основы и выбранного клея. (Время склеивания - это время с момента сборки соединения до момента достижения достаточной начальной прочности для того, чтобы собранный узел можно было брать в руки без вреда для его целостности.)
- Для достижения полной прочности дайте клею время на отверждение в течение 24 часов при температуре 23°C.
- Формула активатора Permabond A905 разработана таким образом, чтобы свести к минимуму коррозию и мак-симально улучшить его действие на определенные виды пластиков. Однако рекомендуется предварительно протестировать данный продукт на совместимость до того, как использовать его для производства.

Не смешивать активатор Permabond A905 непосредственно с анаэробными клеями.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной невскрытой упаковке данный продукт имеет срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Санкт-Петербург:

- Железнодорожный пр., 45
- ул. Михаила Дудина, д. 15
- Волхонское шоссе, дом 6

Сервис РВД -24

+7 (931) 319-12-85

Москва:

- ул. Войкова, 6

8 /800/ 551 77 01